

FIX-20-T

Lynmørtel (plugmørtel)
Kvældende



Materialnummer	Indhold	Mængdeenhed	Emballage	Farve
201817001	6	KG	Spand	Cement grå
201817002	20	KG	Spand	Cement grå

Produktegenskaber

- Cementbaseret med krystallinsk tætningseffekt
- Høj tidlig og ultimativ styrke
- Kvældende (krystallinsk)

Fordele

- Kloridfri
- Stærk binding til betonunderlag
- Hurtig hærdning, selv under vand
- Fri for korrosionsfremmende stoffer
- Hærdning starter efter 1-2 minutter

Anvendelsesområder

- Som et hurtigt vandtætningsmateriale
- Til tætning af vandførende huller, revner, sprækker i beton, murværk og naturstenskonstruktioner
- Til reparation af betonoverflader før påføring af et overfladevandtætningssystem (f.eks. AQUAFIN-IC)
- Til fastgørelse af vægankre og andre samledele, der skal kunne modstå kortvarige belastninger
- Til indvendig og udvendig brug

-
-
-
-
-

FIX-20-T

Tekniske data

Materialeegenskaber

Produktkomponenter	1 komponent system
Grundmateriale	Speciel cement
Konsistens	Mørtel-lignende
Kornstørrelse max	< 0,5 mm
Trykstyrke (1 timer)	ca. 3 N/mm ²
Trykstyrke (24 timer)	ca. 15 N/mm ²
Trykstyrke (28 dage)	ca. 30 N/mm ²
Start af hærdning	ca. 1-2 minutter

Blanding

Blandetid	ca. 1-2 minutter
-----------	------------------

Anvendelse

Underlag/påføringsstemperatur	fra 5 °C til 30 °C
Brugstid	ca. 2 minutter
Forbrug pr. liter - hulrum	ca. 2 kg/l

Påføring

- Ren blandespand
- Fyldstof
- Beskyttelseshandsker
- Murske
- Flad spartel

Forberedelse af underlag

Krav til underlag

1. Fast
2. Bærende
3. Ren
4. Fri for vedhæftningshæmmende stoffer

Forberedelse af detaljerne

For bedre forankring af FIX 10-S, mejslet lækagepositionen ud i svalehaleform.

Forberedelse af overfladen

Fjern løse stykker puds og murværk.

Brug

Blanding

1. Hæld den nødvendige mængde vand i en ren blandespand.
2. Tilsæt pulveret helt og bland, indtil det er homogent og fri for klumper.

Anvendelse

1. Form prop med mørtel. Tryk i lækageposition med hånden, indtil materialet er hærdet. Forud for hærdningen sker en tydeligt mærkbar opvarmning.
2. Anvend materialet som mørtel eller alternativt i tør form.
3. Installer et afløb ved hjælp af vandslanger/rør, hvis vandtrykket er højt. Vandtrykket er derfor minimeret og gør stampningen lettere. Mejslet en lavning i området med den stærkeste vandstrøm. Fastgør slangen/røret på plads med FIX-20-T mørtel. Fjern slangen/røret efter tørring. Tilslut slangen med mørtel som beskrevet.



FIX-20-T

Opbevaringsbetingelser

Opbevaring køligt, tør, beskyttet mod sollys. Min. 12 måneder i den originale beholder.

Bortskaffelse

Produktrester kan bortskaffes i henhold til bortskaffelseskode AVV 17 01 01.

Noter

- Beskyt overflader, der ikke skal behandles, mod virkningerne af FIX-20-T!
- Der skal udføres passende forundersøgelser.
- FIX-20-T må ikke blandes med gips eller bringes i kontakt med gips.
- Ved lave temperaturer, brug varmt vand og forvarmet pulver. Ved høje temperaturer, brug køligt vand og afkølet pulver. Pulverets temperatur må ikke overstige +23 °C.

GISCODE: ZP1

Købers rettigheder med hensyn til kvaliteten af vores materialer er baseret på vores salgs- og leveringsbetingelser. Vores tekniske rådgivningsteam rådgiver dig gerne i tilfælde af krav, der overstiger omfanget af den her beskrevne ansøgning. For at være bindende kræves en juridisk bindende skriftlig bekræftelse. Produktbeskrivelsen fritager ikke brugeren for pligt til at udvise omhu. Anlæg et testområde i tilfælde af usikkerhed. Denne version bliver ugyldig i tilfælde af, at en ny version udgives.