

REPARATION

Bemix Primer

Högvärdig primer för cementbaserade produkter. Produkten har låg ytspänning och filmbildar underlaget på ett bra sätt. Vidhäftningen är mycket god även när det kommer till underlag som exponeras för vatten och hög alkalinitet.

Arbetsbeskrivning

Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, befriat från löst sittande material likt cementhud, damm, fett och olja samt andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom slipning med grovt sandpapper eller blåstring och dammsugning.

Applicering

I utspädd form rekommenderas i första hand applicering med primerspruta, alternativt kanna med stril och därefter borstning med mjuk borste. Undvik pölbildningar i fördjupningar i golvet.

Torktid

Produkten ska torka till dess att en film har bildats innan den färska betongmassan appliceras. Detta kan ske inom en timme om underlaget är sugande. Det är möjligt att avvakta upp till två dygn innan bruk påförs. Om längre tid skulle förflyta mellan primning och pågjutning görs lämpligen en förnyad primning.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten.

Teknisk data

Underlag	Blandningsförhållande (Bemix Primer:vatten)
Normal betong	1:3
Sugande betong	
Första strykningen	1:5
Andra strykningen	1:3
Trä	Koncentrerad
Materialåtgång	I utspädd form ca 0,2–0,3 kg/m ² per skikt
Användningstemperatur	> 6 °C
Torkning	Lufttorkande

Förpackning

Levereras i plastdunk om 5 liter.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras frostskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font with a horizontal line underneath.