



Teknisk datablad

ASOL FE 1-KOMPONENT BITUMEN LATEX EMULSION

Elastisk og revneoverbyggende membran til udvendig vandtætning og beskyttende coating af betonkonstruktioner under terræn. Anvendes også som primer til fx COMBIDIC 2K PREMIUM.



Egenskaber:

- Klar til brug
- Indeholder ingen opløsningsmidler
- Til udvendig brug under terræn
- Egnede underlag: Cementpuds, mursten, beton og ældre bitumen underlag
- CE-mærkning: EN15814:2011+A2:2014 (PMBC-membraner)
- 1,5 l/m² ved trykkende vand: Tørlagstykkelse 1 mm (vandtæt op til 1 bar)
- 1,0 l/m² som coating og ved jordfugt
- Som primer til COMBIDIC 2K PREMIUM: Fortyndes 1:5 med vand
- Påføres med rulle, børste eller egnet sprøjteudstyr, som fx airless sprøjte
- Radontæt ved 2 mm tørlagstykkelse (3 l/m²)
- Opbevaring: Frostfrit og tørt ved 5°C til 40°C
- Holdbarhed i original emballage: 12 måneder
- MAL-kode: 00-1 (1993)
- DGNB ENV1.2 indikator 25/26: Opfylder kvalitetstrin 4 (GISCODE BBP10)
- Varenummer: ASOL FE 14 (dunk med 14 liter)

Påføring: Inden påføring skal underlaget være rent, tørt, fri for støv, bæredygtigt, plant, fri for stenreder, samt fri for stoffer der hæmmer vedhæftning. Ujævnheder rettes op med ASOCRET M30 eller AQUAFIN 1K. Hulkel i vandret/lodret overgang udføres med ASOCRET M30. Luft og underlagstemperatur skal være temperatur mellem +5°C og +30°C under påføring og mindst 48 timer efter påføring. Påfør ikke ASOL FE under regn, hvis der er udsigt til regn og hvis temperaturen er under +5°C. ASOL FE omrøres let med piskeris i spanden inden brug.

ASOL FE påføres ad mindst 2 omgange (max. 0,5 liter/m²/påføring).

2. lag påføres når 1. lag har en god vedhæftning og ikke bliver beskadiget af 2. lag.

ASOL FE må ikke tildækkes før materialet er tørt. Beskyt membranen mod regn, frost og kraftig sol, indtil membranen gennemhærdet. Værktøj rengøres straks med vand.

Bemærk: Dette produkt er tidligere kendt som COMBIFLEX DS.

ASOL FE kan ikke anvendes ved negativt vandtryk. Brug i stedet AQUAFIN 1K eller ASOCRET M30.

Sikkerhed og sundhed: Undgå at materialet kommer i kontakt med huden. Skulle materialet komme i kontakt med huden, vask da området med sæbe og vand. Hvis materialet kommer i øjnene, skal øjnene skylles straks med rent vand. Hvis irritationen fortsætter, kontakt læge.

Det anbefales at bruge handsker af butyl- eller nitrilgummi. Brug beskyttelsesbriller iht. EN 166.

Der kræves ikke åndedrætsværn under normale brugsforhold med passende ventilation.

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidære pligter. Disse henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske datablad.

Juli 2024